

別表第 1（第 3 条、第 7 条関係）

補強コンクリートブロック造の塀等の点検表

	点検項目	点検基準	点検結果	
			区分	備考
1	高さ	2.2 メートル以下である。	適合・不適合	
2	壁の厚さ	高さ 2 メートルを超える場合は、15 センチメートル以上ある。	適合・不適合	
		高さ 2 メートル以下の場合は、10 センチメートル以上ある。		
3	鉄筋	壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径 9 ミリメートル以上の鉄筋が入っている。	適合・不適合	
		壁内に径 9 ミリメートル以上の鉄筋が縦横ともに 80 センチメートル以下の間隔で入っている。	適合・不適合	
4	控壁（高さが 1.2 メートルを超える場合）	長さ 3.4 メートル以下ごとに、径 9 ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの 5 分の 1 以上突出している。	適合・不適合	
5	基礎（高さが 1.2 メートルを超える場合）	丈が 35 センチメートル以上で根入れの深さが 30 センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	適合・不適合	